

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ ПОЛИМЕРФЛОР 2К+

ТУ 2756-018-781646-2016

✓ НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Эпоксидная двухкомпонентная композиция Полимерфлор 2к+ предназначена для устройства износостойчивых бесшовных финишных покрытий пола по минеральным основаниям и полимерным основаниям.

Применяется на объектах в качестве прозрачного либо цветного покрытия для устройства полов с повышенными эстетическими и механическими характеристиками: с наполнением декоративными элементами (красителями, цветным песком, камешками, флоками, глицерами и т.п.) в помещениях:

- Торгово-развлекательных, выставочных центров
- Офисов, домов
- Ресторанов, кафе,
- Студий, галерей
- Складских комплексов, автоцентров и т.д.

Только для профессионального применения!

✓ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- прозрачность;
- химическая и механическая стойкость, водостойкость;
- однородное твёрдое глянцевое покрытие;
- гигиеничность и простота уборки пола;
- низкая вязкость;
- без растворителя;
- не имеет запаха;
- для внутренних и наружных работ
- непроницаемость жидкостей

✓ ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

При работе необходимо соблюдать требования СП 29.13330.2011 актуализированной редакции СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СП 71.13330.2011 актуализированной редакции СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», раздел 4 «Устройство полов». Толщина покрытия определяется проектом.

Основание должно обеспечивать восприятие без трещинообразования всех видов нагрузок и силовых воздействий, которые могут иметь место в процессе эксплуатации.

В качестве основания служит созревшее (1-3 месяца) бетонное основание или цементно-песчаная стяжка возрастом более 28 суток.

✓ ТРЕБОВАНИЕ К ОСНОВАНИЮ

Бетонное основание должно быть прочным (не менее 20 МПа, а растяжении – не менее 1,5 МПа.)

Поверхность должна быть чистой, ровной, сухой, без масляных пятен, не содержать непрочностержащиеся частицы, старое покрытие, цементное молочко.

В случае сомнения выполните пробное покрытие.

Поверхность бетона должна быть механически обработана, например, фрезерованием для удаления цементного молочка и открытия пор в бетоне.

Слабые места должны быть удалены и дефекты поверхности должны быть отремонтированы.

Наплывы необходимо удалить, основание предварительно выровнять.

Перед нанесением необходимо тщательно подмести и пропылесосить поверхность.

Влажность основания не более 4% по массе.

Температура поверхности основания должна быть минимум на 3°C выше точки росы (и повышаться) как во время нанесения покрытия, так и в течение всего времени, необходимого для полной полимеризации нанесенного слоя.

Состав нельзя наносить поверх свежеложенного цементного пола, на постоянно увлажняемое

197374, Россия, Санкт-Петербург, улица Репищева 14, литера Щ, офис 46

Тел.+7 812 467 40 65; Тел.+7 495 127 70 90

ak_tech@mail.ru www.akatech.ru

или замороженное основание.

В случае повреждения гидроизоляции основания или ее отсутствия возможно частичное отслоение полимерного покрытия от основания в процессе его эксплуатации.

✓ ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

При изготовлении полов, подготовке поверхности основания уделяется особое внимание, во избежание оптических дефектов готового покрытия!

Обеспечить ровность основания: просвет не более 2-3 мм под 2-метровой рейкой.

Выбоины и крупные трещины, предварительно расшитые и загрунтованные эпоксидным грунтом Эпоксипрайм, заполнить шпаклёвочным составом, приготовленным из грунтовки Эпоксипрайм с добавлением кварцевого песка фракции 0,1 -0,4 мм. Соотношение 1 : 3(грунт:песок).

Далее через 12-24 часа загрунтовать всю поверхность грунтовкой Эпоксипрайм.

ВНИМАНИЕ! Недостаточное грунтование пористых оснований может привести к образованию «зависших» пузырьков воздуха или кратеров на поверхности покрытия.

✓ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Компонент А тщательно перемешать в течение 3 минут с помощью низкооборотного миксера (300-400 об/мин), уделяя особое внимание пристеночному и придонному слою.

В Компонент А при постоянном перемешивании постепенно добавить Компонент Б.

В течение 2-3 минут производить перемешивание смеси компонентов А+Б до получения однородной массы.

Соотношение компонентов А : Б = 1 : 0,5 (по массе)

Неправильное соотношение или недостаточно тщательное перемешивание компонентов может привести к образованию дефектов на поверхности покрытия.

РАСХОД на толщину 1 мм:

1,1 кг/м² композиции. Рекомендуется наносить слой не более 3мм.

✓ НАНЕСЕНИЕ

Композицию Полимерфлор 2К+ рекомендуется наносить толщиной 1-3 мм за один проход по загрунтованному основанию грунтовкой Эпоксипрайм. Композицию укладывают наливом, распределяя по поверхности слоем необходимой толщины с помощью ракли с регулируемым зазором или зубчатым шпателем. Для удаления воздуха и дополнительного выравнивания покрытие прокатать игольчатым валиком в поперечных направлениях. Все операции по смешению композиции, нанесению базового слоя должны быть проведены в течение времени жизни композиции.

Время жизни готовой смеси (зависит от температуры).

✓ Жизнеспособность

Температура	Время
+15 ⁰ С	45 мин
+20 ⁰ С	30 мин
+30 ⁰ С	15 мин

✓ ВРЕМЯ МЕЖСЛОЙНОЙ ВЫДЕРЖКИ

Температура основания	Минимум	Максимум
+10 ⁰ С	26 часов	4 дня
+20 ⁰ С	24 часа	2 дня
+30 ⁰ С	12 часов	1 день

Приведенные значения времени являются приблизительными и зависят от внешних условий, в частности, от температуры и относительной влажности воздуха.

✓ СКОРОСТЬ НАБОРА ПРОЧНОСТИ

197374, Россия, Санкт-Петербург, улица Репищева 14, литера Щ, офис 46

Тел.+7 812 467 40 65; Тел.+7 495 127 70 90

ak_tech@mail.ru www.akatech.ru

Температура	Пешеходная нагрузка	Легкая транспортная нагрузка	Полное твердение
+15 ⁰ С	72 часа	7 суток	21 день
+20 ⁰ С	48 часов	4 дня	7 суток
+30 ⁰ С	24 часа	2 дня	5 дней

✓ ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ

Время отверждения эпоксидного покрытия зависит от температуры основания и воздуха в помещении.

Избегать сквозняков в процессе устройства и отверждения эпоксидного покрытия во избежание поверхностного дефекта «шагрень»!

✓ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Во время работ с эпоксидной композицией в закрытом помещении должна быть организована общая приточно-вытяжная вентиляция, нельзя пользоваться открытым огнем и производить сварочные работы. При попадании на кожу материал может вызвать раздражение.

Рекомендуется использовать средства защиты: резиновые перчатки, защитные очки. При недостаточной вентиляции помещения необходимо использовать респираторы. В случае попадания композиции на кожу ее следует немедленно удалить с помощью ветоши, смоченной в ацетоне, с последующим смыванием теплой водой с мылом. В случае необходимости следует обратиться к врачу. Не содержит органических растворителей!

✓ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Важно! В случае некачественной гидроизоляции или ее отсутствия возможно частичное отслоение полимерного покрытия от основания в процессе его эксплуатации. Под воздействием солнечных лучей со временем может произойти обесцвечивание или изменение цвета покрытия, что не влияет на его технические характеристики. Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение не по назначению. Рекомендуется производить пробное нанесение материала. Для получения подробной консультации необходимо связаться с технологической службой ООО «АКАДЕМИЯ ТЕХНОЛОГИЙ».

✓ УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Хранить в плотно закрытой заводской таре в сухом помещении при температуре от +5⁰С до +25⁰С. Срок хранения в невскрытой заводской упаковке — 12 месяцев с момента изготовления.

Транспортировка возможна всеми видами транспорта в закрытой таре при температуре от -30⁰С до +30⁰С.

Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и высоких температур.

В составе Полимерфлор 2К+ компонент А в таре может кристаллизоваться при температурах ниже +5⁰С. Данный процесс обратим и не является браком. Если при вскрытии тары обнаружилась кристаллизация компонента А, проявляющаяся в виде помутнения состава, выпадения осадка или полного затвердевания, необходимо выдержать его при температуре от +45⁰С до +55⁰С не менее 2 часов.

Беречь от огня!

✓ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ❖ Плотность (при 20 °С), кг/дм³
- ❖ ком. А 1,1±0,05
- ❖ ком. Б 1,03±0,02
- ❖ А + Б 1,1±0,05
- ❖ Расход, кг/м²/мм 1,1
- ❖ адгезия, МПа, не менее 5
- ❖ твердость по Шору D, не менее 60
- ❖ разрушающее напряжение при растяжении (при 22 °С), не менее 15МПа
- ❖ относительное удлинение при разрыве (при 22 °С), не мене

197374, Россия, Санкт-Петербург, улица Репищева 14, литера Щ, офис 46

Тел.+7 812 467 40 65; Тел.+7 495 127 70 90

ak_tech@mail.ru www.akatech.ru